



EPOLYGLAS S.A. DE C.V.

www.epolyglas.com ventas1@epolyglas.com

MELCHOR OCAMPO NO. 43
DELEG. MIGUEL HIDALGO


COL. ANAHUAC
CP 11320 MEXICO D.F.

TELS Y FAX. +(52) 5546-0452 5546-0073 5546-7309
5705-4836 5705-4961 5546-5675

PERFILES PULTRUIDOS DE EPOXI FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA

1.-Resistencia a la Tracción	9,000kg/cm ²	D-638
2.-Resistencia a la Compresión	3,700kg/cm ²	D-695
4.-Resistencia a la Fatiga Mecánica	Muy Buena	
5.-Absorción Agua	0.05-0.7%	
D-750		
6.-Rigidez Dieléctrica	100kv/cm esp.	D-149
7.- Modulo de Elasticidad	3.4 x 10 ⁵ Kg/cm ²	
8.-Resistencia al Esfuerzo Cortante	2,200 Kg/cm ²	
9.-Resistencia a la Flexión	7,450 Kg/cm ² ASTM-D75	780 Mpa
10.- Densidad	2g/cm ³	



EPOLYGLAS
50 Años Sirviendo a la Industria.

