

La resina Epóxica MPT-XX.- Es una resina epóxica que ya endurecida es muy cristalina, con alto brillo y gran dureza, se puede utilizar para acabados en piezas terminadas, en forma de barniz sobre cualquier sustrato; Madera, Metal, Plástico, Aluminio, Cobre, Monedas, Cuadros, Llaveros, Paredes y Pisos y cualquier tipo de superficie excepto a superficies plastificadas ya que estas actúan como desmoldante.



Presentación:

Juego de 2 componentes: Parte A Resina Epóxica MPT XX Color clara Parte B.- Endurecedor aminacycloaliphatica de baja viscosidad Color Claro transparente.

Forma de Usarse:

Se mezclan dos a 1 esto es dos partes de resina por 1 parte de endurecedor, se mezclan los 2 elementos perfectamente bien y se procede a efectuar la aplicación.

Endurece en un promedio de 6 horas y es importante dejarlo endurecer 24 horas antes de ponerse en operación o uso, el acabado es terso y de alto brillo sin mapeado, buena resistencia a la carbonatación (manchas de agua) excelente resistencia a los químicos, especialmente a los solventes orgánicos, detergentes, ácidos y petróleo crudo sulfuroso.

Aplicaciones:

Recubrimientos libres de solventes y altos en sólidos; pisos autonivelantes, juntas para losetas que puedan limpiarse con agua.
Recomendable solo para interiores.

Su comportamiento es bueno en temperaturas bajo Cero y hasta 180 grados centígrados.

Tel. (52)55455675 57054836 57054961 55460073 55467309 55460452

Cel.5539327934

Melchor Ocampo No. 43 Col. Anáhuac I sección C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo CdMx

ventas1@epolyglas.com

www.epolyglas.com

www.epolyglas-tiendaenlinea.com