

PERFILES PULTRUIDOS DE POLYGLAS (Poliéster Isoftálico con Fibra de Vidrio).

FICHA TÉCNICA

1.-Resistencia a la flexión 4500kgf/cm²
ASTM D-75 63900Psi

2.-Resistencia a la tracción 4100kgf/cm²
Compresión D-638 302kgf/cm²

3.-Resistencia a la 2,900kgf/cm²
Compresión D-695 1,238kgf/cm²

4.-Densidad 1.8-2 2/cm³

5.-Absorción Agua 0.09-0.4%

6.-Rigidez Dieléctrica 19-25 kv/mm
D-149

7.- Resistencia Izod impacto D=256
35-45ft.lb inch

8.-Flamabilidad

Combustión lenta a autoextinguible

