

Rejilla Pultruida de resina isoftálica y fibra de vidrio

Retardante a la flama, autoextinguible y con protección U.V.
Fabricada en color blanco, amarillo, verde, negro o rojo.

Peralte (altura)	Patín (Espesor)	Uniones	Largo x ancho	Largo x ancho	Largo x ancho	Longitudes especiales
1"	1/2"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1"	5/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
3/4"	3/16"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
3/4"	1/4"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1 1/2"	1/4"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1 1/2"	5/16"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1 1/2"	3/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1 1/2"	1/2"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
1 1/2"	5/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	1/4"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	5/16"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	3/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	1/2"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	5/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*
2"	7/8"	3/8"	1 x 1 mt	1.50 x 1.50 mts	2 x 2 mts	*

Propiedades Técnicas

- ❖ Resistencia a la flexión 4500kgf/cm2 ASTM D-75 63900Psi
- ❖ Resistencia a la tracción 4100kgf/cm2 Compresión D-638302kgf/cm2
- ❖ Resistencia a la 2,900kgf/cm2 Compresión D-695 1,238kgf/cm2
- ❖ Densidad 1.8-2 2/cm3
- ❖ Absorción Agua 0.09-0.4%
- ❖ Rigidez Dieléctrica 19-25 kv/mm D-149
- ❖ Resistencia Izod impacto D=256 35-45ft.lb inch
- ❖ Flamabilidad Combustión lenta a autoextinguible